


Trykktabell håndskjæredyser acetylen

SKJÆREDYSE 302

ACETYLEN

Munnstykke	Platetykkelse	Arbeidstrykk, bar	
		OX	AC
A302-2	3-10	1,0/1,9	0,3
A302-3	10-25	1,0/2,9	
A302-4	25-50	1,0/3,1	
A302-5	50-100	1,8/4,9	
A302-6	100-200	4,2/7,4	
A302-7	200-300	4,3/7,3	
A302-8	300-500	5,9/8,5	0,8




Standardskæring

SKJÆREDYSE ANME

ACETYLEN

Munnstykke	Platetykkelse	Arbeidstrykk, bar		Forbruk, m ³ /h	
		OX	AC	OX	AC
ANME-2	3-10	1,3	0,2	0,46	1,30
ANME-3	5-25	2,2	0,2	0,62	2,15
ANME-4	25-75	5,7	0,2	0,69	5,65
ANME-5	75-125	7,8	0,2	0,81	7,80
ANME-6	125-200	5,0	0,3	1,00	12,50
ANME-7	200-300	8,1	0,3	1,45	23,50



Standardskæring

