

TWT-TOM WANGEN

RST 4400FX

Universalt flussmiddelbelagt søvlodd. (Kadmiumfritt)

Standard

Din (L-Ag40Sn) AWS: A5.8 B Ag 28

Material loddeområde.

Stållegeringer, støpejern, adusergods, kobber, bronse, messing.

Bruksområde:

Til bruk innen næringsmiddel, VVS, kjøll, offshore og mekanisk industri.
Ellers universalt i bruk. Legeringen er tyntflytende.

Analysedata i %

Ag	Cu	Zn	Sn	Cd	Ni	Mn
40	30	28	2			

Tekniske data:

Strekkfasthet	N/mm ²	400
Tetthet	g/cm ³	9,5
Smeltetemperatur	°C	640-700
Arbeidstemperatur	°C	690
Spalteåpning	mm	0,05-0,15

Sveiserettledning

Loddeområdet rengjøres grundig med pussematte eller smergelpapir.

Flammeinnstilling: nøytral. Rusfrie legeringer: litt acetylen overskudd.

Legg tråden med flussmiddel mot loddeskjøten og smelt av. Beveg flammen slik at flussmidlet er tyntflytende i hele skjøten. Smelt av lodd og fyll opp fugen.

Flussmiddelrester fjernes med varmt vann.

Obs: ved lodding av rustfritt brukes Utensil flussmiddel som smøres på i hele loddeområde.

Leveringsform:

Farge: Turkis/grønn

Dim: 1,5-2,0 x 500 mm

Str: 0,5 kg plastrør. 8 kg kartong

Flussmiddel 0,5 kg: SL Universalfluss og for rustfritt stål Utensil.

Bånd og ringer bestilles etter mål.

Pasta i ønsket kornstørrelse. Universal: SL 40Sn 180 BN 65